

DEUREX® T 3915 M

技术参数

成分: 微粉化费-托蜡

应用: 油漆与涂料
- 粉末涂料、罐听涂料、工业和木器涂料

印刷油墨
- 凹版、柔版油墨和上光油

特性: 色母粒
— 高熔点
— 极佳的耐磨和抗刮性能
— 非常好的耐化和耐候性
— 可提升耐 UV 性

优势: — 在 100°C能很快凝固
— 有保证的最大粒径值, 稳定、窄的粒径分布
— 易分散, 不会形成结块

技术指标: 颜色: 白色
供应形态: **DEUREX® T 3915 M** = 微粉

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<15um 50%~6um	LV5(DIN ISO 13320)
滴落点*:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
针入度:		2mm*10 ⁻¹	LV4 (DIN 51579)
密度 (23°C)	0.94 g/cm ³	0.95 g/cm ³	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

认证: DEUREX® T 3915 M 被认证可用于食品接触的商品的生产.
EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000
BRD: BfR recommendation XXV
USA: FDA 21 CFR 175.105,175.250,175.300,175.320,
176.170,176.180, 177.1200,177.1390

(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

其他供应形式: **DEUREX® T 39 K** – 小颗粒
DEUREX® T 39 A – 精细粉末, < 150um
DEUREX® T 3920 M – 微粉产品, <20um
DEUREX® T 3908 W – 水性分散体
DEUREX® T 3912 O – 油性分散体