

DEUREX® S 3012 M

技术参数

成分:	二氧化硅																		
	— 粉末涂料和清漆 — 印刷油墨 — 铸造应用 — 色母粒																		
特性:	— HTV-和RTV-双组分硅橡胶 — 胶黏剂和密封胶 — 不饱和聚酯树脂、覆合树脂等																		
	— 自由流动的粉末 — 可提升粉末的流动性能 — 防回粘助剂																		
应用:	— 不影响透明性、硬度和抗刮性能 — 有效防止结块的产生 — 可用作防沉剂、增稠剂等 — 可作为弹性体中的增强填料，尤其是在硅橡胶中 — 在薄涂中作为消光助剂																		
技术指标:	<table><tr><td>颜色:</td><td>白色</td></tr><tr><td>供应形态:</td><td>粉末</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><th>最小值</th><th>最大值</th><th>测试方法</th></tr><tr><td>粒径:</td><td>98%<12um</td><td>LV5(DIN ISO 13320)</td></tr><tr><td>熔点 (固体) :</td><td>1600°C</td><td>LV 1 (ASTM D4591)</td></tr><tr><td>密度 (23°C)</td><td>2.60 g/cm3</td><td>2.70 g/cm3 LV3 (DIN EN ISO 1183)</td></tr></table></td></tr></table>	颜色:	白色	供应形态:	粉末		<table><tr><th>最小值</th><th>最大值</th><th>测试方法</th></tr><tr><td>粒径:</td><td>98%<12um</td><td>LV5(DIN ISO 13320)</td></tr><tr><td>熔点 (固体) :</td><td>1600°C</td><td>LV 1 (ASTM D4591)</td></tr><tr><td>密度 (23°C)</td><td>2.60 g/cm3</td><td>2.70 g/cm3 LV3 (DIN EN ISO 1183)</td></tr></table>	最小值	最大值	测试方法	粒径:	98%<12um	LV5(DIN ISO 13320)	熔点 (固体) :	1600°C	LV 1 (ASTM D4591)	密度 (23°C)	2.60 g/cm3	2.70 g/cm3 LV3 (DIN EN ISO 1183)
颜色:	白色																		
供应形态:	粉末																		
	<table><tr><th>最小值</th><th>最大值</th><th>测试方法</th></tr><tr><td>粒径:</td><td>98%<12um</td><td>LV5(DIN ISO 13320)</td></tr><tr><td>熔点 (固体) :</td><td>1600°C</td><td>LV 1 (ASTM D4591)</td></tr><tr><td>密度 (23°C)</td><td>2.60 g/cm3</td><td>2.70 g/cm3 LV3 (DIN EN ISO 1183)</td></tr></table>	最小值	最大值	测试方法	粒径:	98%<12um	LV5(DIN ISO 13320)	熔点 (固体) :	1600°C	LV 1 (ASTM D4591)	密度 (23°C)	2.60 g/cm3	2.70 g/cm3 LV3 (DIN EN ISO 1183)						
最小值	最大值	测试方法																	
粒径:	98%<12um	LV5(DIN ISO 13320)																	
熔点 (固体) :	1600°C	LV 1 (ASTM D4591)																	
密度 (23°C)	2.60 g/cm3	2.70 g/cm3 LV3 (DIN EN ISO 1183)																	
	* Part of certificate of analysis EU: Regulation (EU) 10/2011, dated 14. January 2011																		
认证:	USA: FDA 21 CFR § § 172.480. 175.105, 182.90 (认证是基于终端应用的限量值和迁移值) DEUREX® S 3001 M — 微粉化二氧化硅, 98% < 1um DEUREX® S 3017 M — 微粉化二氧化硅, 98% < 17um																		
其他供应形式:	DEUREX® S 3001W — 水性乳液																		