

DEUREX® EO 44 K

成分: 高密度氧化聚乙烯蜡
工艺流程: 干法氧化
应用: 用于 PVC 改性和其他塑料加工行业
 能够应用于所有的 U-PVC, P-PVC 和 C-PVC

特性: 兼具内润滑和外润滑的蜡
 能加速塑料熔融
 增加扭力和压力
 与非极性 PE 蜡粉一起具有协同效应
 PVC 再研磨中非常高效

添加量: 基于加工粘度的要求

-普通 PVC: 0.2%

-C-PVC: 0.5%

技术指标:

颜色: 白色

供应形态: 细颗粒

	最小值	最大值	测试方法
滴落点*:		138°C	LV 12 (DGF M-III 3)
酸值:		16 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
黏度 (150°C)*:		9.000mPas	LV2 (DIN EN ISO 3104)
针入度:		0.5mm*10 ⁻¹	LV4 (DIN 51579)
密度 (23°C)		0.98 g/cm ³	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

认证:

DEUREX® EO 44 K 被认证可用于食品接触的商品的生产。

EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000

USA: FDA 21 CFR 177.1520 (c), 172.260, 175.105, 175.125, 175.300, 175.320, 176.170, 176.180, 176.200, 176.210, 177.1200, 177.1210, 177.1620, 177.2600, 177.2800, 178.3570, 178.3850

(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

相关产品:

DEUREX® EO 40 K – 高密度氧化聚乙烯蜡, 酸值 19

DEUREX® EO 43 K – 低密度氧化聚乙烯蜡, 酸值 7