

DEUREX® X 5520 M

技术参数

- 成分:

微粉化生物基棕榈蜡

— 可作为添加剂，用于直接接触食品的应用。
- 优势:

— 作为一个自由流动的粉体，可直接搅拌添加

— 无需额外花费成本生产蜡分散体或购买高成本的分散体

— 水性或溶剂型（如：乙二醇丁醚、异丙醇、乙醇等）体系的原料

— 罐听涂料和卷钢涂料
- 应用:

— 食用色素和印刷油墨等直接接触食物的领域

— 涂料、清漆和涂料材料等直接接触食物的应用

— 自由流动的粉体，非常容易添加，可以直接搅拌添加
- 特性:

— 提升耐候性（H2O，UV，臭氧，耐寒）

— 相对溶剂型蜡浆，具有极高的性价比

技术指标:	颜色:	淡黄色		
	供应形态:	微粉		
		最小值	最大值	测试方法
	粒径*:		98%<20um	LV 5
			50%~8um	(DIN ISO 13320)
	凝固点 (°C)	82	92	LV12 (DGF M-III 3)
	针入度:		1mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
	酸值 (mgKOH/g)	2	7	DIN EN ISO 2114

* Part of certificate of analysis

所有DEUREX® X 5520 M中的组分均符合食品添加剂“其他物质”清单，包括所有澄清、应用和最大数量*.

认证: E 903 – 棕榈蜡

*Take regulation (EC) no. 1333/2008 into account

DEUREX® X 55 G — 颗粒状

其他供应包装: DEUREX® X 5505 W — 水性分散体，98%<5um

DEUREX® S 5519 M — 生物基棕榈蜡微粉，二氧化硅包覆