

DEUREX® E 10

技术参数

- 成分:** 非极性聚乙烯蜡
- 色母粒，如：PE、PP、PC、PS
 - 塑料产业应用，如：PVC、共混改性塑料
 - 热熔胶和热熔涂料的改性材料
- 应用:**
- 橡胶和电缆的填料
 - 道路建设材料（沥青改性剂、道路标线）
 - 矿物油产业、蜡及蜡烛生产的添加剂
- 特性:**
- 分散助剂
 - 离型助剂
 - 润滑助剂
 - 比DEUREX E 11 K更软

颜色: 白色

技术指标: 供应形态: Deurex E 10 G = 颗粒状
Deurex E 10 K = 小颗粒

	最小值	最大值	测试方法
滴落点:	100°C	110°C	LV 12 (DGF M-III 3)
酸值		0mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
粘度 (140°C)		40 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
针入度	10mm*10-1	25mm*10-1	LV 4 (DIN 51579)
密度	0.94g/cm3	0.96g/cm3	LV 3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® E 10认证可应用于与食品接触的应用

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011

USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c)

175.105, 175.300, 176.170, 176.180

178.3720

(认证是基于最终应用的限值及迁移值)

安全性: 根据Directive 1999/45/EC，该产品属于非危险品。