

DEUREX® T 3915 M

技术参数

成分: 微粉化费-托蜡

油漆与涂料

- 粉末涂料、罐听涂料、工业和木器涂料

应用: 印刷油墨

- 凹版、柔版油墨和上光油

色母粒

- 高熔点
- 极佳的耐磨和抗刮性能
- 非常好的耐化和耐候性
- 可提升耐UV性

特性:

- 在100°C能很快凝固
- 有保证的最大粒径值，稳定、窄的粒径分布
- 易分散，不会形成结块

优势:

技术指标: 颜色: 白色

供应形态: **DEUREX® T 3915 M** = 微粉

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<15um 50%~6um	LV5(DIN ISO 13320)
滴落点*:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
针入度:		1.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
密度 (23°C)	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® T 3915 M被认证可用于食品接触的商品的生产.

EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000

BRD: BfR recommendation XXV

USA: FDA 21 CFR 175.105,175.250,175.300,175.320,
176.170,176.180, 177.1200,177.1390

(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

DEUREX® T 39 K – 小颗粒

DEUREX® T 39 A – 精细粉末, < 150um

其他供应形式:DEUREX® T 3920 M – 微粉产品, <20um

DEUREX® T 3908 W – 水性分散体

DEUREX® T 3912 O – 油性分散体

认证: