

DEUREX® E 06 K

技术参数

成分: 非极性，低熔点聚乙烯蜡

- 高熔点石蜡的替代品
- 塑料产业应用，如PVC

应用:

- 橡胶和电缆填充料
- 热熔胶和热熔涂料的改性材料
- 矿物油产业、蜡和蜡烛生产的添加剂

特

- 具有良好附着力的软蜡
- 熔点低于100度的蜡

性:

- 分散、离型、润滑助剂

技术 颜色: 白色

指标: 供应形态: Deurex E 06 K = 小颗粒

	最小值	最大值	测试方法
滴落点:	90°C	99°C	LV 12 (DGF M-III 3)
酸值		0mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
粘度 (140°C)		40 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
针入度	10mm*10-1	25mm*10-1	LV 4 (DIN 51579)
密度	0.94g/cm3	0.96g/cm3	LV 3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® E 06 K认证可应用于与食品接触的应用

认证:

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011

USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c), 175.105, 175.300, 176.170, 176.180, 172.888, 178.3720, 172.260, 172.615, 175.125, 175.320, 176.200, 177.1200, 177.1210, 177.1520, 177.2600, 178.3570, 178.3850

安全

性: 根据Directive 1999/45/EC，该产品属于非危品。