

DEUREX® F 6408 W

技术参数

成分: 水性分散体, 聚烯烃蜡, PTFE 包覆

- 极佳的耐磨耗和抗刮性
- 提升耐化性、耐候性和耐热性
- 良好的防回粘和滑爽性
- 得到提升的透明性和良好的印刷适应性

应用: 水性涂料与印刷油墨

技术指标:

颜色: 白色

供应形态: 液体

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:	98% < 8um LV 15		
	50% ~ 3um		
熔点 (蜡):	110°C	120°C	LV12 (DGF M-III 3)
熔点 (PTFE):	320°C	340°C	LV5 (ASTM D4591)
固含量	44%	46%	LV 6
乳化剂	阴离子型		
pH值	6.5	8.5	LV 10 (DIN ISO 976)

* Part of certificate of analysis

操作流程:

- 使用前搅拌均匀再添加
- 开桶后尽快使用完
- 储存温度为5-28°C, 避光阴凉处保存
- 避免霜冻

保质期:

- 密闭的包装桶中, 保质期6个月

DEUREX® F 64 A — 细粉, 98% < 150um

DEUREX® F 6412 O — 油性分散体

其他供应包装:

DEUREX® F 6414 M — 微粉蜡, 98% < 14um