

DEUREX® S 3319 M

技术参数

成分:

- 微粉化二氧化硅，嵌入聚合物中（全包覆）
- 聚合物表面完全包覆有二氧化硅
 - 产品可以迁移到水性体系和溶剂型体系的表面

优势:

- 二氧化硅赋予体系优异的消光性能
- 非必须，无需添加消光助剂
- 有质保的最大粒径和稳定的、窄的粒径分布

涂料与油漆

应用:

- 工业涂料
- 木器涂料
- 印刷油墨
- 极佳的消光性

特性:

- 极佳的抗老化特性
- 优异的耐磨耗和抗刮性
- 均匀的表面分布

技术指标:

颜色:	白色		
供应形态:	粉末		
	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<19um	LV 5
		50%~5um	(DIN ISO 13320)
密度 (23°C)(聚合物)	0.97 g/cm3	0.99 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
熔点 (二氧化硅):		1600°C	LV1 (ASTM D4591)
密度 (23°C)(二氧化硅)	2.60 g/cm3	2.70 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® S 30 微粉系列 — 100%微粉二氧化硅

DEUREX® S 3119 M — 二氧化硅双包覆产品，二氧化硅完全嵌入聚合物

其他供应包装:DEUREX® S 3219 M — 二氧化硅点状包覆产品，二氧化硅点状包覆聚合物

DEUREX® S 3419 M — 二氧化硅生态包覆蜡，标准二氧化硅包覆聚合物