

DEUREX® S 3001 W

- 技术参数**
- 成分:** 微粉二氧化硅水性乳液
- 极佳的耐磨耗性
- 特性:**
- 极佳的耐化性
 - 极佳的耐热性

- 水性涂料和印刷油墨**
- 尤其推荐应用于耐热、耐腐蚀涂料和清漆

- 纸张和薄膜应用**
- 特种纸和纸袋的涂料

- 应用:**
- 包装膜的防回粘

- 铸造与钢铁应用**
- 关于熔模铸造和陶瓷块体的粘结助剂

- 建材应用**
- 混凝土添加剂、防水涂料添加剂
 - 储存温度+5°C - +28°C，避免霜冻

- 储存，保质期:**
- 在未开桶的情况下保质期为6个月

- 使用前搅拌均匀
- 操作工艺:**
- 开桶后尽快使用

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	液体		
		IBC 1000kg, Drum 200kg, Canister 10kg		
		最小值	最大值	测试方法
	粒径:	98%<1um LV5(DIN ISO 13320)		
	熔点 (固体):	1600°C LV 1 (ASTM D4591)		
	固含量*:	39%	41%	LV 6
	乳化剂类型:	阴离子型		
	pH值*	9.0	9.5	LV 10

* Part of certificate of analysis

DEUREX® S 3001 M – 纳米级微粉

其他供应形式: